

TECMADRY® R.P.A.

VEEKINDEL ELASTNE TSEMENDI BAASIL MÖRT KELLUGA PAIGALDAMISEKS PAKSUSTEGA 2 KUNI 5 mm

OMADUSED:

TECMADRY® R.P.A. on tsemendi baasil veekindel kattekiht mis kaitseb ja kaunistab pinnad, millele see on paigaldatud. Vajab paigalduseks vaid kellut. **TECMADRY® R.P.A.** efektiivselt hüdroisoleerib pinnad millele see on paigaldatud hoides ära vee sissepääsu pinda. Paigalduse lihtsus teeb **TECMADRY® R.P.A.** parimaks ja ökonoomsemaks hüdroisolatsiooniga süsteemiks turul. Tänu oma spetsiaalsele koostisele **TECMADRY® R.P.A.** ei muuda veeauru läbilasvaid omadusi paigaldatud pinnal, mis tähendab, et pind saab hingata loomulikult.

KASUTUSALAD:

TECMADRY® R.P.A. soovitatakse eelkõige:

- Hüdroisoleeriv ja kaitsev kattekiht fassaadidele, mis on tehtud polüstüreenvahust.
- Paljudes lahendustes, mis on seotud fassaadi hüdroisolatsiooni ja kaitsega. Tänu suurele vastupidavusele välistingimuste vastu ja võrreldamatule välimusele, saab seda paigaldada ja jätta nagu ta on. Ei ole vaja üle värvida. Võimaldab esteetilistel ja dekoratiivsetel omadustel välja paista.
- Tasandades, hüdroisoleerides ja kaitstes lugematul hulgal tsiviilehitisi: tunnelid, niisutuskanalid, silohoidlad, kandetalad ja sambad sildadel, tammid, veetöötusjaamad, jne.
- Hüdroisolatsioon ja kaitse keldritele ja vundamentidele, rõdudele, seintele, jne.
- Tasanduskiht (niisutuskanalitele, väikestele pragudele, jne) enne hüdroisolatsioonide paigaldust nagu **TECMADRY®**, **TECMADRY® F**, või **TECMADRY® ELAST**.
- Kui kattekiht, et kaitsta kulumise eest peale paigaldust hüdroisolatsiooni **TECMADRY®**, **TECMADRY® F**, või **TECMADRY® ELAST**.
- Kui viimistlus, paigaldatud kelluga, peale hüdroisolatsioonide **TECMADRY®**, **TECMADRY® F**, või **TECMADRY® ELAST** paigaldust (näit. ujula bassein, mis värvitakse hiljem).
- Vajadusel saavutada sile pind.

EELISED:

- Annab hüdroisolatsiooniga, kaitstud ja dekoratiivse pinna.
- Ideaalne kitsaste pindade tasandamiseks ja tõstmiseks.
- Veeauru läbi laskev, mis lubab pinnal hingata.
- Hea nake laia valiku pindadega
- Ei ole mürgine
- Ei sisalda kloriide
- Lihtne kasutada
- Sega vaid veega
- Pika vastupidavusega

PINNA ETTEVALMISTUS:

Pinnad peavad olema puhtad ja vabad igasugustest saasteainetest nagu määrded, õli, betooni järelhooldusained, tolmu, liiv või lahtine halvasti nakkuv materjal. Enne paigaldust **TECMADRY® R.P.A.** mördile või betoonile niisuta pinnad eelnevalt veega.

INSTRUKTSIOONID:

Sega **TECMADRY® R.P.A.** puhta veega sobilikus nõus kuni saad ühtlase, homogeense töödeldava konsistentsi. Juhendiks kasuta 6 kuni 4,5 liitrit vett iga koti **TECMADRY® R.P.A.** kohta. Veendu alati, et segatud mass on klimpide vaba ja nii ühtlane, kui võimalik. On soovituslik kasutada mehaanilist mikserit. Lase segatud massil seista u. 5 min. See laseb segul paremini ette valmistuda.

PAIGALDUS:

Paigalda pahtel kelluga. Kasuta keskmiselt **1,6-1,8 Kg/m² ja mm paksust** (3,4-8,5 Kg/m² et saavutada paksus 2-5 mm). Lõplikuks viimistluseks silu krohvimistöode kellu või kelluga. Kui lõplik viimistlus sisaldab dekoreerivat värvikihti, siis lase seista vähemalt 7-14 päeva sõltuvalt ilmast enne värvimist **TECMA PAINT SILICATOSEGA**.

PAIGALDUS POLÜSTÜREENVAHUST ISOLATSIOONILE:

Pind, millele paigaldatakse peab olema pihvas igasugustest saastest (tolm, määrded, lahtine materjal, jne.). Kui paigaldatakse toodet polüstüreenisolatsioonile, peavad olema plaadid korralikult kinnitatud, et vältida igasugust liikumist, kuni krohv on veel värske.

SPETSIAALSED RAKENDUSED:

Kui soovid suurendada naket teatud pindadel, sega **TECMADRY® R.P.A.** vee ja **CRYLADIT**-iga vahemikus 3 osa vett ja 1 osa **CRYLADIT**. Enne kokkusegamist lahusta **CRYLADIT** vees ja siis lisa sellele segule **TECMADRY® R.P.A.** segades kuni saavutad ühtlase massi. Üks 25 Kg kott **TECMADRY® R.P.A.** vajab umbes 3 liitrit vett ja 1-1,5 l **CRYLADIT**-it

SPETSIAALSED SOOVITUSED:

- Ära paigalda, kui temperatuur on alla +5°C või on oodata pakast järgmise 24 tunni jooksul
- Ära paigalda külmunud või härmas pindadel.
- Ära niisuta pinda liiga palju madalate temperatuuride korral, ilma, et pind saavutaks 5°C
- Ära paigalda kipsplaadile, värvile või lubjale.

KOGUS:

Korrektselt paigalduseks soovitame kasutada **1,6-1,8 Kg/m² mm paksuse kohta**.

VÄRVID:

TECMADRY® R.P.A. on saadaval valget värvi.

AKREDITEERIMISED:

Märgitud CE kuna on vastavuses standardiga **EN 1504-3 (süsteem 2+)** ja Euroopa ehitustoodete regulatsioonidega.

TEHNILISED ANDMED:

Tihedus pulbrilisel kujul	1,41 g/cm ³
Teralisus (EN 12192-1)	0 – 0,8 mm
Paigaldustemperatuurid	+5 kuni + 30°C
Paigaldusaeg	u. 30 min.
Tihedus värskest segatud segu puhul (EN 1015-6)	1980 Kg/m ³
Tahenemisaeg (EN 13294)	Esiolgne: 2-3 tundi / lõplik: 3-4 tundi
Kloriidioonide sisaldus (EN 115-17)	< 0,05 %
Survetugevus (EN 12190)	> 20, MPa
Päindetugevus (EN 196-1)	> 6,0 Mpa
Nakketugevus betoonile (EN 1542) (28 päeva)	> 0,8 Mpa
Kontrollitud kahanemine/paisumine (EN 12617-4)	> 0,8 Mpa
Ohtlikud lisandid (EN 1504-2)	Vastab standardile EN 1504-3 osa 5.4

PAKEND JA LADUSTAMINE:

TECMADRY® R.P.A. pakendatakse 25 Kg mitmekihilisse paberkotti. **TECMADRY® R.P.A.** peab hoidma originaalpakendis. Eeldatav ladustamisperiood originaalkottides ei tohi ületada 12 kuud.

TECMADRY® on registreeritud kaubamärk ja Industrias Quimicas Satecma S.A. omanduses.